

Prüfbericht

Nr. 31/21/4437/01 2 Ausfertigungen

MPA I Eberswalde

Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH

Prüfung, Überwachung, Zertifizierung, Gutachten, Forschung und Entwicklung

> Alfred-Möller-Straße 1, H 13 D-16225 Eberswalde

Fon +49 (0) 33 34. 65 560 Fax +49 (0) 33 34. 65 550

www.mpaew.de office@mpaew.de

Auftraggeber: Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG

Freie Flur 3 04643 Geithain Geschäftsführer: Dr. Peter Schumacher

HRB 10408 FF

Auftragsinhalt: Prüfkammertest (DIN EN 16516):

Bauprodukte - Bewertung der Freisetzung gefährlicher Stof-

fe - Bestimmung der Emissionen in die Innenraumluft

Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten

gemäß:

- Deutschem AgBB-Bewertungsschema (Ausschuss zur ge-

sundheitlichen Bewertung von Bauprodukten),

- Französischer VOC-Verordnung "decret n° 2011-321 du 23 mars 2011" und "arrête du 19 avril 2011" modifiziert im Feb-

ruar 2012

- Belgischer VOC-Verordnung "Königlicher Erlass zur Festlegung der Schwellenwerte für Innenraumemissionen aus Bauprodukten für bestimmte Verwendungszwecke"

(08.05.2014)

Auftrag vom: 09.07.2021

Auftrag eingegangen: 09.07.2021

Testprodukt: Studioline Plus Tanne

Probeneingang: 09.07.2021

Verantw. Bearbeiter: Dr. R. Wegner, M.Sc. J. Murr

Bearbeitung 9-11/2021

Der Prüfbericht umfasst 11 Blatt und Annex. Er bezieht sich ausschließlich auf das zur Prüfung vorgelegte Material und bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der MPA. Das Probenmaterial wird aufbewahrt bis 4/2021. Die Veröffentlichung von Prüfberichten ist nur im Ganzen zulässig. Auszugsweise Veröffentlichung, Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Berichtsinhalten bedürfen in jedem Einzelfall der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der MPA.

Sparkasse Schwandorf Kto-Nr.: 100 164 862 BLZ: 750 510 40 IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62 BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD USt.-Id. DE814335485 Finanzamt Eberswalde











1. Angaben zum Testprodukt

Studioline Plus Tanne Name:

Akustikelemente (Artikel-Nr. 46010201)

4 x (490 mm x 130 mm x 44 mm) (Herstelldatum: 01.07.2021) Probenmaterial:

08.07.2021 (erfolgte von Seiten des Auftraggebers) Probenahme:

Lagerbedingungen: Raumtemperatur, in Folie verpackt

Qualitäts-	.	MPA	Eberswalde	Code:	
Managemen		Materialprüfanst	mbH Ausgabe: 1		
System		Zertifizie	Datum: 14.02.2018		
System		Sampling r	eport (EN 16516)	Seite 1 von 1	
N 16516 - Con	nstruc	tion products: Asse		dangerous substances (VO	
Testing laboratory	/ cert	ification body:	Sampler (name, con	EKG Ladanburger	
MPA Eberswalde	(NB	0763)	To Fig.	Freie Flur 3 4643 Geithain I.: 034341/3060 II 894341/30680	
Name of the manu sampling (ad ol 29 Gri	actur actur	at the place of Ladenburger	Manufacturer (if dev the place of sampling	iating from company's name at	
Te	Fre 0464 ol.: 00	ie Flur 3 3 Geithain 34341/3060 4341/30680			
Name of the produ			Type of product (e.g PVC-flooring):	. laminate, textile flooring,	
Studioline Plus	sla	nne	Akkustikelemente		
Model/program/series:		Batch No:			
Article No: 46010	1201		Date of batch produc	ction:	
Misc.:	1201		01.07.2021		
from (O Sto		product been	open O in the stack	
7	Place	cellaneous of storage:		D wrapped up Packing material:	
1	Halle	9			
			ssion at the place of tai , uncertainties, question		
Cut edges (identific to be exposed in th			esent and identification	of new surfaces and surface	
Confirmation: The signer herewith o packed personally in a	confirm	is the correctness of the lance with the instruction	data given above. The sains for the taking of sample	mple was selected, drawn and	
Date of sampling:			Signature: (Stamp)	des Leslands man	
08.07.2021			Gm o	rke Ladenburger bH & Co. KG Freie Flur 3 8643 Geithain .: 034341/3060	
				994941/30680	

2. Prüfkörper für die Kammer

Abmaße: je 2 Prüfkörper zusammengesetzt aus jeweils 2

Elementen – 45 cm x 25 cm; Rückseiten gegeneinandergestellt (getrennt durch eine Glasplatte) und Schmalseiten mit Aluminiumklebeband abge-

klebt

Flächengewicht: 10756 g/m² (Akustikelement)

Zuschnitt: 24.09.2021

3. Prüfkammermessung

Temperatur: $23^{\circ}\text{C} \pm 1\text{K}$

Luftfeuchte: $50 \% \pm 3\%$

Luftwechsel: $0.5/h \pm 0.05/h$


Beladung: 1,0 m²/m³ (entspricht Wandmaterial)

Prüfkörperoberfläche: 2250 cm²

Kammervolumen: 225 L

Kammermaterial: Edelstahl

Einbau: 24.09.2021



Prüfkörper in der Kammer

4. Analytik

Parameter: VOC bzw. Formaldehyd und weitere Aldehyde

Untersuchungslabor: Labor Friedle GmbH, Tegernheim bei Regensburg

(D-PL-14646-03-00) bzw. MPA Eberswalde

Methode: GC-MS nach Adsorption auf Tenax und Thermode-

sorption mit Kryofokussierung (DIN EN ISO 16000-6 / DIN EN 16516) bzw. HPLC-UV nach Chemisorption auf DNPH-Kartuschen und Elution mit

Acetonitril (DIN EN ISO 16000-3)

Probenahmevolumen: 2 L bzw. 50 L

Messzeitpunkte: nach 3 und 28 Tagen

5. Prüfgebnisse

5.1. VOC/VVOC nach 3 Tagen


Compound	Retention Range	CAS No.	C [μg/m³]	C_tol [µg/m³] **	NIK ***	R- value ****
formaldehyde	VVOC	50-00-0	21		100	0,210
propanal	VVOC	123-38-6	7		650	0,011
acetaldehyde	VVOC	75-07-0	29		300	0,097
butanal	VVOC	123-72-8	3		650	0,005
pentanal	VOC	110-62-3	20		800	0,025
hexanal	VOC	66-25-1	160		900	0,178
heptanal	VOC	111-71-7	3		900	0,003
furfural	VOC	98-01-1	9		10	0,900
octanal	VOC	124-13-0	8		900	0,009
nonanal	VOC	124-19-6	20		900	0,022
decanal	VOC	112-31-2	4		900	0,004
benzaldehyde	VOC	100-52-7	14		90	0,156
3-methylhexane	VOC	589-34-4	29		14000	0,002
decane	VOC	124-18-5	1		6000	0,000
dodecane	VOC	112-40-3	2		6000	0,000
tridecane	VOC	629-50-5	1		6000	0,000
methylcyclohexane	VOC	108-87-2	1		8100	0,000
1-undecene	VOC	821-95-4	2		6000	0,000
2-propanol	VVOC	67-63-0	12			
1-butanol	VOC	71-36-3	7		3000	0,002
1-pentanol	VOC	71-41-0	15		730	0,021
2-ethyl-1-hexanol	VOC	104-76-7	3		300	0,010
1-octanol	VOC	111-87-5	2		1700	0,001
1-octene-3-ol	VOC	3391-86-4	1			
1-heptanol	VOC	111-70-6	1		1700	0,001
toluene	VOC	108-88-3	8		2900	0,003
1-isopropyl-4-methylbenzene (p-cymene)	VOC	99-87-6	1		1000	0,001
acetic acid	VOC	64-19-7	810		1200	0,675
propionic acid	VOC	79-09-4	25		1500	0,017
butyric acid	VOC	107-92-6	2		1800	0,001
n-valeric acid	VOC	109-52-4	2		2100	0,001
n-caproic acid	VOC	142-62-1	10		2100	0,005
methyl acetate	VVOC	79-20-9	5			
ethyl acetate	VVOC	141-78-6	7			
2-ethylhexyl acrylate	VOC	103-11-7	3		380	0,008
1-methoxy-2-propanol	VOC	107-98-2	4		7900	0,001
ethyleneglycol monobutylether	VOC	111-76-2	1		1600	0,001
propylenecarbonate	VOC	108-32-7	100		1000	0,100
diethyleneglycol monomethyl ether acetate (BDGA)	VOC	124-17-4	36		850	0,042
acetone	VVOC	67-64-1	34		120000	0,000
ethyl methyl ketone	VOC	78-93-3	4		20000	0,000
1-hydroxyacetone	VOC	116-09-6	3		2100	0,001
2-heptanone	VOC	110-43-0	3			
phenol	VOC	108-95-2	2		70	0,029
alpha-pinene	VOC	7785-70-8	1		2500	0,000

beta-pinene	VOC	18172-67-3	1		1400	0,001
3-carene	VOC	13466-78-9	8		1500	0,005
limonene	VOC	5989-54-8	2		1400	0,001
2-Methylhexan	VOC			8	14000	0,001
not identified VOC	VOC			13		
not identified VOC-cluster	VOC			33		
not identified VOC-cluster	VOC			69		
not identified VOC-cluster	VOC			430		

- * Konzentration spezifischer VVOC, VOC oder SVOC in der Emissionskammer
- ** Konzentration als Toluol-Äquivalent
- *** niedrigste interessierende Konzentration nach AgBB
- **** Verhältnis der Konzentration einer Substanz zum NIK-Wert

	Konzentration nach 3 Ta-	SERa
	gen [µg/m³]	[µg/m²h] *
TVOC **	1832	916
TSVOC ***	< 5	< 2,5
Flüchtige Substanzen der Katego-	< 1	< 0,5
rien CARC 1A und CARC 1B		
Formaldehyde	21	10,5

- * spezifische Emissionsrate bezogen auf die Emissionsfläche
- ** Summe VOC
- *** Summe SVOC



5.2. VOC/VVOC nach 28 Tagen

Compound	Retention Range	CAS No.	C [μg/m³] *	C_tol [µg/m³] **	NIK ***	R- value ****
formaldehyde	VVOC	50-00-0	15		100	0,150
propanal	VVOC	123-38-6	3		650	0,005
acetaldehyde	VVOC	75-07-0	13		300	0,043
butanal	VVOC	123-72-8	1		650	0,002
pentanal	VOC	110-62-3	7		800	0,009
hexanal	VOC	66-25-1	64		900	0,071
heptanal	VOC	111-71-7	1		900	0,001
furfural	VOC	98-01-1	7		10	0,700
octanal	VOC	124-13-0	4		900	0,004
nonanal	VOC	124-19-6	10		900	0,011
decanal	VOC	112-31-2	2		900	0,002
benzaldehyde	VOC	100-52-7	10		90	0,111
3-methylhexane	VOC	589-34-4	2		14000	0,000
2-propanol	VVOC	67-63-0	4			
1-butanol	VOC	71-36-3	1		3000	0,000
1-pentanol	VOC	71-41-0	5		730	0,007
acetic acid	VOC	64-19-7	580		1200	0,483
propionic acid	VOC	79-09-4	15		1500	0,010
butyric acid	VOC	107-92-6	1		1800	0,001
n-valeric acid	VOC	109-52-4	1		2100	0,000
n-caproic acid	VOC	142-62-1	6		2100	0,003
methyl acetate	VVOC	79-20-9	1			
1-methoxy-2-propanol	VOC	107-98-2	2		7900	0,000
propylenecarbonate	VOC	108-32-7	52		1000	0,052
diethyleneglycol monomethyl ether acetate (BDGA)	VOC	124-17-4	22		850	0,026
acetone	VVOC	67-64-1	30		120000	0,000
1-hydroxyacetone	VOC	116-09-6	2		2100	0,001
2-heptanone	VOC	110-43-0	1			
not identified VOC-cluster	VOC			6		
not identified VOC-cluster	VOC			14		
not identified VOC-cluster	VOC			160		

Konzentration spezifischer VVOC, VOC oder SVOC in der Emissionskammer Konzentration als Toluol-Äquivalent niedrigste interessierende Konzentration nach AgBB Verhältnis der Konzentration einer Substanz zum NIK-Wert

^{****}


	Konzentration nach 28 Ta-	SER _a
	gen [µg/m³]	[µg/m²h] *
TVOC **	958	479
TSVOC ***	< 5	< 2,5
Flüchtige Substanzen der Katego-	< 1	< 0,5
rien CARC 1A und CARC 1B		
Formaldehyde	15	7,5

spezifische Emissionsrate bezogen auf die Emissionsfläche

^{***}

Summe VOC

Summe SVOC



Chromatogramm

6. Bewertung

6.1. Bewertung nach DIBt/AgBB-Grundsätzen

Folgende Anforderungen liegen der Prüfung und Bewertung zugrunde:

- DIBt-Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen
- AgBB-Bewertungsschema für VOC aus Bauprodukten; Stand June 2021
- NIK-Liste (2021)

Parameter	Analysenergebnis (3 Tage)	AgBB-Anforderung	Anforderung erfüllt [ja/nein]
TVOC	1,8 mg/m³	≤ 10 mg/m³	ja
ΣSVOC	< 0,005 mg/m ³	-	-
R-Wert	2,5	-	-
Σ VOC ohne NIK	0,545 mg/m ³	-	-
Σ Cancerogene	< 1 µg/m³	≤ 10 µg/m³	ja
Formaldehyd	0,021 mg/m ³	-	-

Parameter	Analysenergebnis (28 Tage)	AgBB-Anforderung	Anforderung erfüllt [ja/nein]
TVOC	0,96 mg/m ³	≤ 1 mg/m³	ja
ΣSVOC	< 0,005 mg/m ³	≤ 0,1 mg/m³	ja
R-Wert	1,7	≤ 1	nein
Σ VOC ohne NIK	0,180 mg/m ³	≤ 0,1 mg/m³	nein
Σ Cancerogene	< 1 µg/m³	≤ 1 µg/m³	ja
Formaldehyd	0,015 mg/m ³	≤ 0,12 mg/m³	ja

Das untersuchte Produkt **Studioline Plus Tanne** erfüllt <u>nicht</u> die Anforderungen des AgBB-Schemas hinsichtlich der Messungen nach 28 Tagen in der Prüfkammer bei einer Beladung von 1,0 m²/m³ (entspricht Wandmaterialien).

6.2. Bewertung nach französischer VOC-Verordnung

Folgende Anforderungen liegen der Prüfung und Bewertung zugrunde:

- VOC-Emissionsklassen nach "decret n° 2011-321 du 23 mars 2011" und "arrête du 19 avril 2011")

Compound / Parameter	Emission classes [μg/m³]						
	С						
Formaldehyde	> 120	< 120	< 60	< 10			
Acetaldehyde	> 400	< 400	< 300	< 200			
Toluene	> 600	< 600	< 450	< 300			
Tetrachloroethylene	> 500	< 500	< 350	< 250			
Xylene	> 400	< 400	< 300	< 200			
1,2,4-	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000			
Trichlorobenzene							
1,4-Dichlorobenzene	> 120	< 120	< 90	< 60			
Ethylbenzene	> 1500	< 1500	< 1000	< 750			
2-Butoxyethanol	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000			
Styrene	> 500	< 500	< 350	< 250			
TVOC	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000			

Parameter	CAS No.	Analytical results (28 days) [µg/m³]	Emission class
Formaldehyde	50-00-0	15	А
Acetaldehyde	75-07-0	13	A+
Toluene	108-88-3	<1	A+
Tetrachloroethylene	127-18-4	<1	A+
Xylene	1330-20-7	<1	A+
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	<1	A+
1,4-Dichlorobenzene	106-46-7	<1	A+
Ethylbenzene	100-41-4	<1	A+
2-Butoxyethanol	111-76-2	<1	A+
Styrene	100-42-5	<1	A+
TVOC*	-	650	A+

^{*} TVOC_{MS} as toluene equivalent

CMR Substanzen (insbesondere Trichlorobenzol, Benzol, DEHP und DBP) waren nicht nachweisbar.

Das untersuchte Produkt **Studioline Plus Tanne** erfüllt die Anforderungen der französischen VOC-Emissionsklasse **A** hinsichtlich der Messung nach 28 Tagen in der Prüfkammer bei einer Beladung von 1,0 m²/m³ (entspricht Wandmaterialien).

6.3. Bewertung nach belgischer VOC-Verordnung

Folgende Anforderungen liegen der Prüfung und Bewertung zugrunde:

 VOC-Emissionsklassen nach "Königlicher Erlass zur Festlegung der Schwellenwerte für Innenraumemissionen aus Bauprodukten für bestimmte Verwendungszwecke" (08.05.2014)

Parameter	Analysenergebnis (28 Tage)	Anforderung	Anforderung erfüllt [ja/nein]
TVOC	0,96 mg/m³	≤ 1 mg/m³	ja
ΣSVOC	< 0,005 mg/m ³	≤ 0,1 mg/m³	ja
R-Wert	1,7	≤ 1	nein
Σ VOC ohne NIK	0,180 mg/m³	≤ 0,1 mg/m³	nein
Σ Cancerogene	< 1 µg/m³	≤ 1 µg/m³	ja
Toluol	< 0,001 mg/m³	≤ 0,30 mg/m³	ja
Acetaldehyd	0,013 mg/m³	≤ 0,20 mg/m³	ja
Formaldehyd	0,015 mg/m³	≤ 0,10 mg/m³	ja

Das untersuchte Produkt **Studioline Plus Tanne** erfüllt <u>nicht</u> die Anforderungen der belgischen VOC-Verordnung hinsichtlich der Messungen nach 28 Tagen in der Prüfkammer bei einer Beladung von 1,0 m²/m³ (entspricht Wandmaterialien).

Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das übergebene Versuchsmaterial.

MPA Eberswalde Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH

- Holz und Holzschutz -

Eberswalde, 29.11.2021

Leiter der Proteinrichtung (Dr. P. Schumacher)

Bearbeiter (Dr. R/Wegner)